

Л. С. Галецкий¹, Е. А. Ремезова¹, С. М. Лупинос², Д. В. Прутцков², В. В. Сивак³

ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ МАГНЕЗИТА УКРАИНЫ

Розглянуті розташування, геологічна структура та мінеральний склад родовищ талько-магнезітів і серпентинітів України. Дано оцінка запасів родовищ, розглянуті можливі напрями залучення руду промислове виробництво. В зв'язку з розробкою нових технологій використання магнезиту для виробництва магнію показана доцільність ревізії родовищ і постановки розвідки на найбільш перспективних з них.

It is considered the location, geological structure and mineralogical composition of deposits of talc-magnesites and serpentinites of Ukraine. The estimation of deposits' reserves is given, possible directions of involving of ores in industrial production are considered. In connection with new technologies development of the magnesite usage for magnesium production the expedience of deposits revision and organization of exploration on most perspective from them is shown.

Введение

В настоящее время на территории СНГ сырьем для электролитического производства товарного магния является карналлит, добываемый шахтным способом. В ходе эксплуатации Верхнекамского месторождения природного карналлита с 2006 г. на ОАО "Сильвинит" и ОАО "Уралкалий" возникли технологические трудности, которые повлекли затопление ряда шахт и сокращение объемов добычи [6]. Это вызывает интерес к разработке технологий получения хлормагниевых расплавов из магнезита – природного карбоната магния. Целью данного исследования является обзор минерально-сырьевой базы магнезитов в Украине и анализ перспектив их использования в металлургических производствах.

Обзор месторождений магнезита в Украине

Сегодня в Украине известны два месторождения, которые пока не разрабатываются. Талько-магнезиты образуют залежи метаморфогенного и гидротермально-метаморфогенного типов, которые приурочены к докембрийским толщам, содержащим железокремнистые формации [1, 5]. Они развиты в субмеридиональных структурах (Криворожско-Кременчугской, Конкско-Белозерской, Базавлюцкой, Орехово-Павлог-

радской). Распределение залежей в этих структурно-формационных зонах неравномерное. В настоящее время, кроме этих месторождений, известен ряд других перспективныхrudопроявлений.

Правдинское месторождение (рис. 1, 2) талько-магнезитов и карбонатизированных серпентинитов расположено близ с. Грушевка Криничанского района Днепропетровской области в 25 км к югу от г. Днепропетровск. В геологическом строении месторождения принимают участие докембрийские кристаллические породы (карбонат-тальковые и карбонат-хлорид-тальковые сланцы; железокремнистые карбонатные кварциты; серпентиниты; амфиболиты и др.), кора их выветривания и перекрывающие их плиоцен-четвертичные песчано-глинистые отложения.

Месторождение находится в юго-западной части одноименного ультраосновного массива, который входит в Западносурскую полосу ультрабазитов. Это относительно крупное интрузивное тело северо-западного простирания с крутым северо-восточным падением. Протяженность массива – 5 км, ширина – от 300 м до 2,5 км, площадь – 11 км².

С северо-запада и юга указанный массив контактирует с комплексом гранитоидных пород, а с северо-востока – с осадочно-вулканогенными породами белозерской серии. Ультраосновные породы Правдинского массива представлены хризотиловыми, антигоритовыми серпентинитами, талько-магнезито-серпентиновыми и талько-магнезитовыми породами, а также талько-хлоритовыми и

© Л. С. Галецкий, Е. А. Ремезова, С. М. Лупинос, Д. В. Прутцков, В. В. Сивак, 2012




Рис. 1. Схематическая геологическая карта Правдинского серпентинитового массива Сурской брахисинклинали




Рис. 2. Геологический разрез по линии А-А' северной части Правдинского массива

хлорито-карбонато-тальковыми сланцами. Более 2/3 массива сложено серпентинитами и талько-магнезитовыми породами. Последние составляют в массиве ряд полос (залежей) протяжностью от 0,5 до 2,5 км, приурочиваясь к тектоническим нарушениям или к периферийным частям массива.

На месторождении выделено два типа руд: 1 – талько-магнезитовые породы; 2 – карбонатизированные серпентиниты. При этом учитывается химический (табл. 1) и минеральный состав, а также технологические свойства пород. Оценка качества проведена по следующим содержаниям лимитирующих компонентов (мас. доля, %): Mg – не менее 33; Al_2O_3 – не более 2; CaO – не более 2,5; Mg/SiO₂ – не менее 1,1.

Талько-магнезитовые породы (талько-магнезиты) состоят из талька (35–50%) и магнезита (40–60%), незначительного количества серпентина (антигорита), доломи-

та, магнетита, хлорита. Массовая доля основных химических компонентов составляет, %: MgO – 32–36; SiO₂ – 25–30; Al_2O_3 – ниже 2; CaO – ниже 2.

Талько-магнезитовые породы имеют достаточно постоянный минеральный состав (тальк, магнезит, брейнерит, с небольшим количеством серпентина, магнетита, хромита, сульфидов, хлорита, доломита). Содержание карбоната в них достигает 15–93%. Количественные отношения между тальком и магнезитом варьируют от 40 до 44%.

Изученные образцы представляют собой породы светло-серой, серой и зеленовато-серой расцветки, средне- и мелкозернистые, текстура массивная, иногда сланцеватая, их структура порфиро- и лепидогранобластовая.

Магнезит (брейнерит) наблюдается в виде агрегатов и зерен изометрической, угловатой и вытянутой форм, реже присутствуют

Таблица 1. Химический состав магнезитов Правдинского месторождения

Тип руды	Массовая доля, %			
	MgO	SiO ₂	Al_2O_3	CaO
Талько-магнезиты	34,84...36,41	27,17...29,59	0,28...0,79	0,26...0,76
Карбонатизированные серпентиниты	35,42...40,88	29,94...33,26	0,28...0,90	0,16...0,75

порфироблэсты серовато-белого и белого цвета. Размеры зерен варьируют в широких границах – от 0,02 до 4,5 мм; преобладают зерна крупностью 0,05–0,4 мм. Отмечается неравномерное распределение минерала в породе; его количество колеблется от 45 до 55%. Отмечены зоны, где содержание магнезита достигает 65–80%. На участках пород карбонат-талькового состава содержание магнезита снижается до 40–45%, но в среднем содержание магнезита на 5–10 % превышает содержание талька.

Тальк в максимальных количествах содержится в приконтактовых частях залежей. В юго-западном участке его количество составляет 41,7–80,0%. Тальк образует белые, бесцветные, иногда прозрачные агрегаты зерен продолговатой формы или представлен отдельными тонкими пластинками размером от 0,01x0,03 мм до 0,04x0,16 мм. Обычно он цементирует магнезит. Распределение минерала в породе неравномерно, часто он обособляется в отдельные участки линзовидной и неправильной форм или образует крупночешуйчатые прожилки с бледно-зеленой расцветкой, которые секут основную массу. В тальке отмечены включения магнезита.

Содержание железа в нем варьирует от 0,5 до 2,5%, а его железистость достигает 7,7–20%. Хромит содержится в подчиненном количестве в ассоциации с фукситом. Широко развиты пирит, пироксен, халькопирит и, реже, пентландит. Спорадически отмечается серпентин в виде редких реликтов (2–5%), но его содержание увеличивается в переходных серпентин-тальк-карбонатных породах. Талько-магнезиты являются комплексными рудами, поскольку, кроме талька (45–50%) и магнезита, содержат повышенное количество никеля, кобальта и хрома.

Карбонатизированные серпентиниты состоят из серпентина (лизардита, антигорита, серпофита (60–80%), карбоната ($\text{Ca}-\text{Mg}-\text{Fe}$) (20–40%), в том числе магнезита (10–30%), талька, магнетита, хромита. Изредка отмечаются оливин, бастит, сульфиды и др. Химический состав их такой (мас. доля, %): $\text{MgO} = 36\text{--}41$; $\text{SiO}_2 = 31\text{--}37$; $\text{Al}_2\text{O}_3 < 1,0$; $\text{CaO} < 2,0$; Р и S в незначительных количествах.

Продуктивная толща месторождения с талько-магнезитами и карбонатизированны-

ми серпентинитами залегает среди метаморфических пород в виде крутопадающей (60–85°) пластиноподобной залежи северо-западного (субмеридионального) простирания. Протяженность этой толщи по простиранию – 800 м; ширина на поверхности – 150–350 м, мощность – 80–350 м. Она разведана до глубины 160–180 м, а отдельными скважинами – до 350 м. Зоной нарушений и полосой некондиционных пород продуктивная толща в центральной части месторождения разделена на юго-западный и северо-восточный участки (блоки). По первому участку протяженность составляет 600 м и мощность – 80–180 м, по второму протяженность – 800 м, мощность – 100–380 м. Мощность полосы разделяющих некондиционных пород – 10–45 м, с ростом глубины она увеличивается. С поверхности полоса представлена хлорит-карбонат-тальковыми породами, а с глубиной растет роль карбонат-тальк-хлоритовых и хлорит-актинолитовых пород.

Талько-магнезиты не имеют резких перепадов по мощности на всей территории разведанных участков и составляют в среднем около 55% объема разведенной продуктивной толщи. Карбонатизированные серпентиниты образуют в них линзовидные и неправильной формы тела, которые вытянуты по простиранию и падению залежи на 20–300 м при мощности от 1 до 80 м. Эти две разновидности руд отличаются по цвету. Талько-магнезиты – серые, серпентиниты – зеленые, серовато-зеленые породы. Отмечается постепенные переходы одних в другие через серпентин-тальк-карбонатные породы. Мощность переходной зоны составляет 0,3–2,0 м, иногда до 15 м. Распределение серпентинитов и талько-магнезитов на юго-западном участке месторождения близко к равномерному, на северо-восточном участке отмечается рост объемов серпентинитов с северо-запада на юго-восток.

Правдинское месторождение талько-магнезитов и карбонатизированных серпентинитов было открыто в 1964 г. Новомосковской ГРЭ. Оно разведывалось в 1964–1968 гг., доразведывалось в 1971–1972 гг. ПГО "Южургекология" с утверждением запасов ГКЗ СССР в 1973 г. Общие запасы по категориям А+В+С₁ составляют 105 134 000 т, в том числе категории В – 29 502 000 т, категории С₁ – 75 632 т, при среднем содержании таль-

ко-магнезита и карбонатизированных серпентинитов 55 и 45%, соответственно. Прогнозные ресурсы до глубины 150 м составляют около 300 млн т. Для запасов установлены следующие кондиции по содержанию компонентов в пробе и по блоку (мас. доля, %): MgO – не менее 38,4; Al₂O₃ – не более 2; CaO – не более 2,5; Mg/SiO₂ – не менее 1,1. Максимальная мощность кондиционных прослоек, включенных в подсчет запасов, – 6 м, приблизительный линейный коэффициент вскрыши – 2 м³/м³.

При подсчете запасов применен метод параллельных вертикальных разрезов.

Технологические исследования талько-магнезитов и карбонатизированных серпентинитов, выполненные в годы разведки, подтвердили рентабельность добычи и возможность производства следующих основных кондиционных, в том числе и высокосортных продуктов:

1. Магнезитовых – брейнеритовых (выход 40%) и тальковых концентратов марок А и Б (выход 48%) многоцелевого назначения, которые производятся путем флотационного обогащения.

2. Форстеритовых огнеупоров, получаемых непосредственно из талько-магнезитов, а из карбонатных серпентинитов – при условии добавки 25% магнезитового концентрата.

3. Тонкоизмельченной талько-магнезитовой и карбонатно-серпентинитовой муки, которая может быть использована как наполнитель в различных производствах: при изготовлении инсектицидов для защиты растений, как высокоэффективное магнизиальное удобрение и мелиорант для кислых почв, как составляющая для жаростойких бетонов и для более долговечных рубероидов, а также для производства спецстекла и шлакоситаллов.

4. Блоков руды, из которых может производиться цельнопиленный огнеупорный кирпич для вращающихся печей.

Месторождение характеризуется благоприятными горно-техническими и экономическими условиями (небольшой кровлей, значительной мощностью рудных тел и небольшими водопритоками в карьер) и может отрабатываться открытым способом. Вскрышные породы представлены корой выветривания и песчано-глинистыми обра-

зованиеми неоген-четвертичного возраста (пески, глины, суглинки) суммарной мощностью от 5 до 35 м. Рыхлые породы имеют среднюю мощность 16 м. Средняя мощность рыхлой вскрыши – 16 м и скальной вскрыши – 3,9 м. Акционерным обществом "Днепр-Металл АГ" получена лицензия на разработку этого месторождения и ведется подготовка к его освоению [5].

Веселянское месторождение (рис. 3) талько-магнезитов открыто в 1952–1955 гг. в 15 км к юго-востоку от ж.-д. ст. Фисаки, на левом склоне р. Конка близ с. Веселянка Запорожского района Запорожской области в 25 км от г. Запорожье, на автостраде Москва – Симферополь. Район сложен кристаллическими сланцами докембрия (серпентинитами, тальк-карбонатными, тальк-хлоритовыми, хлорит-амфиболовыми породами). Месторождение талько-магнезитовых пород представлено тремя разъединенными между собой крутопадающими (70–80°) залежами, которые вмещают линзы и прослойки серпентинитов.

Первая залежь имеет форму линзовидного тела, вытянутого в широтном направлении. Она прослеживается по простирианию на 600 м при мощности 50–100 м; на глубину залежь залегает до 100 м. Породы залежи на севере перекрываются хлоритовыми и кварц-хлоритовыми сланцами. В южной части прослеживается контакт и переслаивание талько-магнезитовых пород с амфиболитами и актинолитовыми сланцами. Встречаются граниты, которые в виде жил вскрывают породы железистой формации. Залежь талько-магнезитов включает прослойки хлоритовых, биотитовых и биотит-хлорито-тальковых сланцев мощностью 0,2–2,0 м.

Вторая залежь более мощная и расположена к юго-востоку от первой на расстоянии 250 м. Простижение залежи широтное, но через 80 м оно резко меняется на северо-западное. Залежь прослежена на 1280 м и на глубину до 100 м, мощность ее составляет от 75 до 180 м. Падение залежи крутое на северо-восток под углом 75–80°. В зоне залежи встречаются розовые жильные граниты. Талько-магнезиты состоят из магнезита (24–63%), талька (16–48%), серпентина (3,0–30%), магнетита (3,0–8,0%). Отмечается присутствие благородного зеленовато-голубого талька в виде прожилок мощностью 5–20 см.

Третья залежь, прослеженная на 500 м при мощности до 100 м, имеет субширотное простирание и падение под углом 80–85°. Установлено присутствие чистого талько-магнезита, состоящего из одинаковых количеств талька и магнезита, а также талько-серпентинит-магнезита, в котором тальк

играет второстепенную роль, а основными минералами являются брейнерит и серпентин (антigorит). Магнезит находится в переменном количестве и преобладает над антигоритом.

Наиболее распространенная разновидность талько-магнезита – зеленовато-серая




Рис. 3. Схематическая геологическая карта Веселянского месторождения талько-карбонатных пород

порода, плотная, жирная на ощупь, пористая, грубосланцеватая. Отмечается хорошая блочность – характерное свойство пород, пригодных для выпиливания огнеупорного кирпича. Содержание минералов по месторождению составляет (%): магнезит – 46–92; тальк – 42–77; магнетит – 1,5–10; кварц – 1,0–2,0 и пирит – до 1,0. Химический состав талько-магнезита относительно постоянен (мас. доля, %): MgO – 18,5–36,6; SiO₂ – 30,8; TiO₂ – 0,04; Al₂O₃ – 0,2–0,9; Fe₂O₃ – 0,1–4,5; FeO – 4,5–6,6; MnO – 0,08–0,2; CaO – 1,28; (Na₂O + K₂O) – 0,08–0,16; P₂O₅ – 0,02; SO₃ – 0,4–0,5; H₂O – 0,06–0,78; CO₂ – 25,0; П.п.п. – 24,80. В породах также содержатся элементы-примеси: Ni, Co, Cr, Zr, Cu, Pb, Ag, P, Zn [5].

В целом, химический состав талько-магнезитов этого месторождения и пород криворожской серии, которые относятся к перспективным новым объектам магнезита, достаточно близок (табл. 2).

Опробование талько-магнезитов Веселянского месторождения показало, что они пригодны для производства такой же продукции, что и из руд Правдинского месторождения.

Веселянское месторождение разведано в 1957 г., запасы его не утверждены. Они составляют по категориям (тыс. т): А – 16 338, В – 13 717, С₁ – 102 204, А+В+С₁ – 132 260. Прогнозные ресурсы по категории Р₂ до глубины 200 м достигают 250 млн т. Вскрыша мощностью 40–80 м представлена корой выветривания и песчано-глинистыми рыхлыми отложениями. Месторождение считается очень перспективным, и его ре-

альная значимость может быть уточнена после постановки детальной разведки [5].

Кроме того, в пределах Украинского щита при поисках никелевых руд в Побужье и Среднем Приднепровье исследованы серпентинитовые массивы, с которыми связаны перспективы расширения минерально-сырьевой базы магнезита. К ним относится Сурский участок в пределах северо-восточной части Правдинского массива, где выявлены комплексные руды для получения магнезита, магнетитового концентрата и хризотил-асбестового волокна. Среднее содержание MgO – 38,8%, ресурсы серпентинитов оценены в 500 млн т. Варваровский участок приурочен к ядру одноименного массива ультрабазитов. Серпентиниты прослежены отдельными скважинами на глубину 300–800 м, содержат до 40% MgO. Кроме магнезита, из этих руд возможно получение асбестового волокна. Сухохуторский участок также связан с одноименным массивом ультраосновных пород. Здесь впервые в зоне выветривания серпентинитов прогнозируются штокверковые залежи аморфного магнезита. Массив площадью около 10 км² сложен блоками серпентинитов и талько-магнезитов, усложнен тектоническими нарушениями северо-восточного, субмеридионального и других направлений. Отдельными скважинами серпентиниты прослежены на глубину 500 м. Содержание MgO составляет 36%. С нонtronитовой зоной массива связаны никелевые руды, а ниже залегают выветрелые серпентиниты, в которых выявлены жилы аморфного магнезита. Наблюдается до пяти жил на столб скважины, в которых содержат-

Таблица 2. Химический состав талько-магнезитов Веселянского месторождения и пород криворожской серии

Компоненты	Массовая доля, %				
	1	2	3	4	5
SiO ₂	30,68	28,78	32,24	46,77	47,79
MgO	33,66	32,88	36,27	26,23	25,54
CaO	1,12	1,31	0,60	1,53	0,48
MnO	–	0,17	0,16	–	0,79
Al ₂ O ₃	0,71	2,60	2,58	9,36	5,68
Cr ₂ O ₃	0,67	–	–	–	–
Fe ₂ O ₃	5,98	4,68	5,27	3,46	3,89
FeO	4,47	5,13	4,60	5,41	7,03
Щелочи	0,06	–	–	–	–
CO ₂	22,34	20,00	19,30	–	–
H ₂ O	2,38	2,74	–	0,85	0,85

Примечание. Веселянское месторождение: 1 – талько-магнезит, средняя проба; 2 – то же, восточный участок; 3 – то же, средняя проба обогащения; Кривой Рог, рудник "МОПР": 4 – тальковый сланец; 5 – то же, балка Дубовая [1].

ние MgO – 38,7%, CaO – 46,39%. Ряд перспективных участков приурочены к капитановско-деренюхинскому комплексу Побужья. В настоящее время из выявленных 44 проявлений магнезитовых руд 17 являются перспективными.

Перспективы переработки магнезита на основе новых технологий

Традиционной областью применения магнезита является его использование для производства оgneупоров. Сегодня в Украине насчитывается 18 организаций-производителей оgneупорных изделий; поэтому, несомненно, они могут проявить заинтересованность к разработке украинских месторождений и получению сырья для производства магнезитовых, талько-магнезитовых и форстеритовых оgneупоров.

Кроме того, новым направлением использования магнезита являются теплонакопители, которые представляют собой электроустройство, позволяющее аккумулировать тепло, полученное по более дешевому тарифу в ночные времена. Такую возможность дает многотарифная система учета электроэнергии. Теплонакопитель экономит электроэнергию как для потребителя, так и для производителя электроэнергии. В таких изделиях составной частью являются термокирпичи из магнезита, которые накапливают и сохраняют тепло до момента его отдачи в помещение практически без потерь. Подобные энергосберегающие технологии развиваются сейчас в странах Западной Европы и США [9].

Другим промышленно опробованным направлением может быть переработка магнезита для производства магния.

Разработанные технологические схемы извлечения магния из серпентинита и промышленных отходов производства асбеста базируются на солянокислотном выщелачивании руды или отходов с получением и последующей переработкой хлормагниевых растворов и кремнеземсодержащего остатка [10]. По другой разработанной схеме показана возможность выщелачивания оксидного магниевого сырья хлористым аммонием [11]. Однако промышленная реализация этих технологий требует существенных капитальных затрат и производ-

ственных площадей на создание и эксплуатацию гидрометаллургического передела.

Более короткий технологический и менее капиталоемкий путь разработан Институтом титана, в котором выполнены исследования процессов переработки магнезита методом хлорирования с получением хлормагниевых расплавов для электролитического производства магния [2–4, 7, 8]. В ходе исследования кинетики процесса хлорирования в расплаве [3] и изучения механизма и кинетики процесса хлорирования в присутствии твердого восстановителя [2] показана целесообразность замены твердого восстановителя, используемого в процессе, на газообразный – оксид углерода. При исследовании механизма взаимодействия магнезита со смесью хлора и оксида углерода установлена диффузационная природа процесса, изучены закономерности массопереноса в системе [7], на основании чего была разработана технология хлорирования магнезита, реализованная на pilotной установке [4]. Предварительная газификация восстановителя позволила:

- повысить скорость хлорирования и удельную производительность хлоратора в 3 раза;
- понизить содержание примесей и улучшить качество получаемого хлоридного расплава, что позволяет улучшить показатели электролиза и повысить качество производимого электролитического магния;
- достигнуть практически полного использования хлора в процессе, что обуславливает сокращение удельного расхода хлора и снижение затрат на газоочистку;
- существенно сократить и упростить аппаратурно-технологическую схему подготовки сырья к процессу хлорирования;
- повысить производительность и экономическую эффективность технологии, уменьшить удельное энергопотребление.

При промышленном оформлении разработанной технологии это даст существенное снижение капитальных затрат и себестоимости получаемого расплава хлорида магния и производимого из него магния. Полученные результаты позволяют реально рассматривать магнезит в качестве альтернативного сырья для магниевой промышленности.

В разработках Института титана использованы магнезиты Саткинского и Кирги-

тейского месторождения (Россия), отличающиеся незначительным содержанием примесей (до 2,0–6,0%). Переработка магнезитов украинских месторождений, в которых содержание примесных минералов более высокое, потребует их предварительное технологическое опробование и, возможно, разработку методов очистки от сопутствующих примесей.

Тем не менее наличие развитой инфраструктуры в регионах залегания месторождений, возможные незначительные эксплуатационные расходы при разработке позволяют рассматривать их как достаточно перспективные. Особенно интересно в этом плане Веселянское месторождение, расположенное в 25–30 км от запорожских предприятий – титано-магниевого комбината (ГП "ЗТМК"), ЧАО Завода полупроводников и ПАО "Запорожгнеупор". Это создает определенную перспективу комплексного использования его руд, особенно если с помощью методов селективного хлорирования кремнеземсодержащие минералы руды удастся вскрыть с получением хлоридов кремния для последующего производства поликристаллического кремния.

Выводы

В последние годы переоценка минерально-сырьевой базы магнезита Украины не проводилась. Однако, учитывая то обстоятельство, что экономические и промышленные требования к этому сырью изменились, целесообразно провести ревизию объектов и поставить разведку на наиболее перспективных из них. Это позволит расширить минерально-сырьевую базу для огнеупорной и магниевой промышленности, а возможно, и для других производств. Вопрос об эффективности использования магнезитов украинских месторождений в металлургической отрасли для производства магния и других сопутствующих элементов должен быть решен на основе предварительного исследования и технологического опробования сырья рассмотренных месторождений.

1. Бондарчук В. Г. Геологія родовищ корисних копалин України. – К.: Наук. думка, 1966. – 302 с.
2. Лупинос С. М. Исследование процессов хлорирования оксидного магниевого сырья

с использованием твердого восстановителя // Металлург. и горноруд. пром-сть. – 2011. – № 2 (267). – С. 75–79.

3. Лупинос С. М., Прутцков Д. В., Петрунько А. Н. Разработка технологии получения хлормагниевых расплавов из природного карбоната магния // Там же. – 2010. – № 4 (262). – С. 98–102.
4. Лупинос С. М., Прутцков Д. В., Динник Ю. А. Влияние состава расплава на кинетику процесса хлорирования карбоната магния смесью хлора и оксида углерода // Теория и практика металлургии. – 2011. – № 3–4. – С. 78–82.
5. Металічні і неметалічні корисні копалини України. Т. 2. Неметалічні корисні копалини / Гурський Д. С., Єсипчук К. Ю., Калінін В. І. та ін. – К.; Львів: Центр Європи, 2006. – 552 с.
6. Мордюшенко О. "Уралкалий" ликвидирует фабрики // Коммерсантъ. – 2011. – № 74 (4615).
7. Прутцков Д. В., Лупинос С. М., Криворучко Н. П. Исследование процесса хлорирования магнезита смесью хлора и оксида углерода на пилотной установке // Металлургія: Наук. пр. ЗДІА. – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2010. – Вип. 21. – С. 33–43.
8. Прутцков Д. В., Лупинос С. М., Рябухин Ю. М. Закономерности механизма взаимодействия магнезита со смесью хлора и оксида углерода и массоперенос в рассматриваемой системе // Теория и практика металлургии. – 2010. – № 3–4 (76–77). – С. 110–116.
9. Теплонакопители. Интернет – ресурс. <http://vertical.ua/tovar/teplonakopiteli>.
10. Фрейдлина Р. Г., Грибов В. И. Комплексная переработка промышленных отходов с получением сырья для производства магния и кремнеземной продукции // Цвет. металлургия. – 2010. – № 6. – С. 29–37.
11. Щеголев В. И., Татакин А. Н., Безукладников А. Б. и др. Исследования по подготовке оксидного магниевого сырья к электролитическому получению магния // Цвет. металлы. – 2000. – № 1. – С. 52–55.

¹Ин-т геол. наук НАН Украины,
Киев
E-mail: remezova-e@mail.ru

Статья поступила
27.10.11

²Гос. науч.-исслед. и проект. ин-т титана,
Запорожье

³ГП "ЗТМК",
Запорожье